

鋁電解電容導針規格目錄

導針示意圖	Al線部份	CP線部份
部位	鋁線材 部分 (AI 線)	鍍錫銅包鋼線材 部分 (CP 線)
成分	鋁	錫、銅、鋼
材料純度	99.99%、99.92%、 99.85%	錫層厚度 12 ±2 μm 銅層厚度 依據導電度要求
導電度	≥63%、≥61%	≥20%、≥25%、≥40%
線徑規格範圍 ϕ (mm)	0.65 ~ 2.50	0.40 ~ 1.00
常用線徑規格 ϕ (mm)	1.00, 1.20, 1.50, 2.00	0.45, 0.50, 0.60, 0.80
長度規格範圍	28 mm (Max)	53 mm (Max)
總長度規格範圍	75 mm (Max)	
常用線徑搭配 $AI\phiXCP\phi(mm)$	1.00 X 0.45, 1.20 X 0.50 1.20 X 0.60, 1.50 X 0.60 2.00 X 0.60, 2.00 X 0.80	
化成規格範圍	100 V ~ 650V	無

註:

可依客戶特殊規格生產各類銅、銀線導針導針其他尺寸及規格依據客戶所提供圖樣

內包裝盒數量: 2~20 K 支

外包裝重量及大小: 每箱約 18~20 Kg, 37cm x 28cm x 35cm, 最多 300K 支

報價數量單位:每千支

訂購最低數量: 單一規格 200 K 支